

# Triflex Than Finish 511



## Eigenschappen

Triflex Than Finish 511 is een 2-componenten, ongepigmenteerde afdichting op basis van hoogwaardige polyurethaanhars (PUR) en heeft de volgende eigenschappen:

- Robuust en duurzaam
- Glanzend
- Chemisch bestendig
- UV-bestendig
- Bestendig tegen krassen
- gemakkelijk schoon te maken

## Toepassing

Triflex Than Finish 511 wordt gebruikt als ongepigmenteerde verzegeling voor Triflex PUR-systemen en Triflex Proco Line EP 2k.

## Leveringsvorm

Combinatieverpakking

6.25 kg Triflex Than Finish 511 Basis hars

1.75 kg Triflex Than Finish 511 verharder

## Kleur

Triflex Than Finish 511 is transparant.

## Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 6 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de mengplaats.

## Verwerkingscondities

Triflex Than Finish 511 kan bij een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +8°C tot maximaal +35°C verwerkt worden. In binnenruimten is het van belang minstens 7 keer per uur het volume van de ruimte mechanisch te ventileren.

## Ondergrondvoorbereiding

- Bij applicatie van het materiaal dient de oppervlaktetemperatuur minimaal 3°C boven de dauwpunttemperatuur te liggen. Bij lagere temperaturen kan op het te behandelen oppervlak condensvorming optreden (DIN 4108-5, Tab.1) Zie tabel dauwpunttemperaturen.

## Verbruik

Verbruik is circa 0,20 kg/m<sup>2</sup>, op een gladde en vlakke ondergrond.

## Potlife

Circa 45 minuten bij +20°C.

## Uithardingstijd

Stofdroog na:	ca. 3 uur bij +20 °C
Beloopbaar/recoatbaar na:	ca. 12 uur bij +20 °C
Chemisch belastbaar na:	ca. 7 dagen bij +20 °C

# Triflex Than Finish 511



## Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

## Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

## Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

## Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen. De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op [www.triflex.nl](http://www.triflex.nl).