

Triflex Pox R 103



Eigenschappen

Triflex Pox R 103 is een 2-componenten hars op basis van Epoxy en heeft de volgende eigenschappen:

- Oplosmiddelvrij
- Ongevuld
- Neutraal van geur
- Ongepigmenteerd
- Lage viscositeit

Toepassing

Triflex Pox R 103 wordt gebruikt als primer op sterk zuigende ondergronden zoals beton, zand/cement en hout. Hierna kunnen de Triflex systemen op basis van PMMA worden toegepast. Een kwartszandinstrooiing voor hechting tussen de lagen is niet vereist. Ook is het mogelijk - door toevoeging van vulstoffen - om het materiaal als egalisatie of vulmortel te gebruiken.

Leveringsvorm

Bliklevering:

| | |
|---------|-----------|
| 5,03 kg | basishars |
| 2,77 kg | verharder |
| 7,80 kg | |

Kleur

Triflex Pox R 103 is transparant.

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 12 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de mengplaats.

Verwerkingscondities

Het materiaal kan met een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +8°C en maximaal + 35°C worden verwerkt.

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond moet vrij zijn van losse of hechttingsverminderde bestanddelen zoals vet en olie. Tevens moet de ondergrond draagkrachtig, droog en ijsvrij zijn. De hechting aan de ondergrond moet in een enkel geval op het project getest worden. De hechting dient minimaal 1,5 N/mm² lineaire treksterkte te vertonen.
- Toepassing op asfalt is niet mogelijk.
- Bij applicatie van het materiaal dient de oppervlaktetemperatuur minimaal 3°C boven de dauwpunttemperatuur te liggen. Bij lagere temperaturen kan het te behandelen oppervlak condensvorming optreden (DIN 4108-5, Tab.1) Zie tabel dauwpunttemperaturen.

Menginstructie

Eerst wordt de verharder volledig geleegd in het blik van de basishars. Met een langzaam lopend roerwerk worden beide componenten grondig gemengd. Mengtijd minstens 2 min. Daarna opnieuw verpotten en opnieuw mengen en daarna direct verwerken. Eventueel benodigd Thixotropiemiddel of kwartszand afwegen en ook met langzaam lopend roerwerk toevoegen. Voor het maken van mortelmengsels is een speciale menger noodzakelijk.

Mengverhouding

| | | | |
|-----------|---|--------|---------------|
| Basishars | | Harder | |
| 100 | : | 55 | gewichtsdelen |

Triflex Pox R 103



Verbruik

Minimaal 0,30 tot 0,50kg/m² op een gladde en vlakke ondergrond.

Potlife

Circa 15 minuten bij +20°C.

Uithardingstijd

Regenbestendig na circa 8 uur bij +20°C.

Beloopbaar en verder te behandelen na circa 12 uur bij +20°C.

Belastbaar na circa 24 uur bij +20°C.

Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.nl.