

Preco Cryl Spritzharz 98:2, systeem 2

Omschrijving

Preco Cryl Spritzharz 98:2, systeem 2 is een 2- componenten product op basis van polymethylmetacrylaat (PMMA). Bestemd voor permanente wegmarkeringen, Type I en Type II. Applicatie machinaal door middel van de spuit-methode.

Goedkeuring

Preco Cryl Spritzharz 98:2, systeem 2 heeft de CE-markering in overeenstemming met de Europese regelgeving.

- Certificate of constancy of performance; 0620-CPR-95598/01.
- Prestatieverklaring (DoP); Nr. 22730-910

Eigenschappen

De 2-componenten Preco Cryl Spritzharz 98:2, systeem 2 heeft de volgende kwaliteitskenmerken:

- Mechanisch belastbaar
- Goede hechting aan ondergronden
- Weersbestending (UV, IR, etc.)
- Alkalibestendig
- Snelle uitharding
- Elastisch
- Koud aan te brengen
- Hoge opbrengst door lage dichtheid
- Type II markering, met verbeterde nachtzichtbaarheid onder natte omstandigheden

Systeemopbouw

Preco Cryl Spritzharz 98:2, systeem 2 - als gesloten lijnmarkering.

Nastroommateriaal - WEISSKER Duolux 133AH1 (425-1180); antiskid 3:1 Ceramic 40% F30 (300-850)+60 % F16 (600-1400).

In geval van een betonnen ondergrond Triflex Than Grund L 1K - deze primer als voorhandeling toepassen.

Leveringsvorm

Bliklevering:

38,00 kg Preco Cryl Spritzharz 98:2 (basishars)

Containerlevering:

1.050,00 kg Preco Cryl Spritzharz 98:2 (basishars)

Katalysator:

25,00 kg Triflex Katalysator (vloeibaar)

Kleur

9010 wit

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 6 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de mengplaats.

Preco Cryl Spritzharz 98:2, systeem 2

Menginstructies

Kort voor het aanbrengen de basishars oproeren. Hierna, afhankelijk van de buitentemperatuur, circa 1 tot 2% katalysator toevoegen. Het product met een langzaam lopend roerwerk minimaal 2 minuten mengen en daarna direct verwerken.

Mengverhouding

Applicatiemethode 98:2

Met deze methode wordt Preco Cryl Spritzharz 98:2 aangebracht met een 2-componenten markeringsmachine met behulp van een airless- of airspray-techniek in een mengverhouding van 98:2. Triflex vloeibare Katalysator fungeert hier als peroxide-activator. Een statische menger kan bijvoorbeeld worden gebruikt om beide stoffen te mengen.

Verbruik

Preco Cryl Spritzharz 98:2 heeft een soortelijk gewicht van circa 1,34 - 1,44 g/cm³.

Gesloten lijnmarkering:

- Verbruik Preco Cryl Spritzharz 98:2 is circa 0,84 kg/m² bij een streepdikte van 0,6 mm.
- Verbruik (nastrooimateriaal) WEISSKER Duolux 133AH1 (425-1180); antiskid 3:1 Ceramic 40% F30 (300-850)+60 % F16 (600-1400) is circa 0,50 kg/m².
- Gebaseerd op een vaste lijnlengthe van 1 km.

Berekeningsformule:

Lijnbreedte (m) X lijnlengthe (m) X verbruik (kg/m²) = Oppervlakteverbruik (kg)

Potlife

Circa 4 tot 10 minuten bij +20°C.

Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen

Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen

Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen. De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschiedenis volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.nl/ downloads.